

# Volta 232 IB

## technische fiche



### Productspecificaties

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Rigid Core SPC + IXPE                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10582         | DoP PV2021                        |
| Afmetingen                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.55) mm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Box                  | 5 / 1.777 m² / 21 kg              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pallet               | 48 boxen / 85.296 m² / 1018 kg    |
| Densiteit                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 23996         | ± 1750 kg/m³                      |
| Installatie                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | l4F Drop Lock                     |
| Verschillende                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 10                                |
| Oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Synchrone houtstructuur (EIR)     |
| Afwerking                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Pure Coat (3-4%)                  |
| Groef                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Verfijnde Optigroef               |
| Glansgraad bij 60°                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 3-4 %                             |
| Garantievoorwaarden                                                                                                                                                                                                                                                       | Residentieel gebruik | 35 jaar                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commercieel gebruik  | 20 jaar                           |
| Gebruiksklasse                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ISO 10874         | Klasse 23, Klasse 33              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Zwaar commercieel gebruik         |
| <div></div> |                      |                                   |

Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

### Variabelen binnen de collectie

| Artikelcode     | Afwerking        | Oppervlak                     | Groef               |
|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| VOL 232 IB-6337 | Pure Coat (3-4%) | Synchrone houtstructuur (EIR) | Verfijnde Optigroef |
| VOL 232 IB-6338 | Pure Coat (3-4%) | Synchrone houtstructuur (EIR) | Verfijnde Optigroef |
| VOL 232 IB-6339 | Pure Coat (3-4%) | Synchrone houtstructuur (EIR) | Verfijnde Optigroef |
| VOL 232 IB-6356 | Pure Coat (3-4%) | Synchrone houtstructuur (EIR) | Verfijnde Optigroef |
| VOL 232 IB-6358 | Pure Coat (3-4%) | Synchrone houtstructuur (EIR) | Verfijnde Optigroef |

# Volta 232 IB

## technische fiche



### Producteigenschappen

| Eigenschap                       |  | Testmethode            | min. vereiste                  | resultaat                                     |
|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Reactie bij brand                |  | EN 13501-1             |                                | Bfl-s1                                        |
| Restindruk                       |  | EN ISO 24343-1         | ≤ 0.1 mm                       | 0.04 mm                                       |
| Dimensionele stabiliteit         |  | EN ISO 23999           | ≤ 0.15 %                       | 0.03 %                                        |
| UV-resistentie                   |  | EN ISO 105-B02         | ≥ 6                            | >6                                            |
| Slipweerstand                    |  | EN 13893<br>EN 16165   | DS (≥ 0.3) / R9                | DS (0.40) / R10                               |
| Krasbestendigheid                |  | EN 16094               | ≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2             | MSR-B1<br>MSR-A2                              |
| Vlekbestendigheid                |  | EN 438-2               |                                | Groep 1 en 2 : Klasse 5<br>Groep 3 : Klasse 5 |
| Bureaustoelen                    |  | EN 4918 (25000 cycles) | Slechts een kleine verandering | Geen zichtbare schade                         |
| Thermische weerstand             |  | EN 12664               | < 0.15                         | 0.047 m²K/W                                   |
| Vloerverwarming                  |  |                        |                                | OK (max +28°C)                                |
| Elektrisch gedrag (antistatisch) |  | EN 1815                | ≤ 2.0                          | 0.1 kV                                        |
| Weerstand tegen bacteriën        |  |                        |                                | Werkt groei van bacteriën tegen               |
| Reductie impactgeluid            |  | EN ISO 10140           |                                | ΔLw 19 dB (IXPE onderlaag)                    |

# Volta 232 IB

## technische fiche



| Milieu                       |                                                                                   |              |               |                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| Eigenschap                   |                                                                                   | Testmethode  | min. vereiste | resultaat                                  |
| Milieucertificaten & -labels |                                                                                   |              |               | Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+ |
| REACH                        |                                                                                   |              |               | Conform                                    |
| TVOC (28 dagen)              |                                                                                   | EN 16516     |               | < 5 µg/m³                                  |
| Pentachlorofenol-gehalte     |  | CEN/TR 14823 | < 5 ppm       | < detectielimiet                           |
| Gerecycleerde inhoud         |                                                                                   |              |               | 33 %                                       |
| <b>Formaldehyde-uitstoot</b> |                                                                                   |              |               |                                            |
| CE-Marking - EN 14041        |  | EN 717-1     | ≤ 0.124 mg/m³ | E1                                         |
| REACH Annex XVII Entry 77    |                                                                                   | EN 16516     | < 0.080 mg/m³ | < 0.003 mg/m³                              |

Reinigings- en onderhoudsinstructies: [www.parquetvinyl.be](http://www.parquetvinyl.be)



EN 14041

