

Livaro Dryback 230

technische fiche



Productspecificaties		
Te verlijmen LVT	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Afmetingen	Plank	230 x 1524 x 2.5 (0.55) mm
	Box	14 planken / 4.907 m² / 21.64 kg
	Pallet	48 boxen / 235.536 m² / 1094 kg
Densiteit	EN ISO 23996	± 1950 kg/m³
Installatie	Volle verlijming	
Verschillende planken	8	
Oppervlak	Synchrone houtstructuur (EIR)	
Oppervlak		
Groef	Standaard groef	
Glansgraad bij 60°	2-4 %	
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	35 jaar
	Commercieel gebruik	20 jaar
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	Klasse 23, Klasse 33, Klasse 42
		Zwaar commercieel gebruik
		

Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie			
Artikelcode	Afwerking	Oppervlak	Groef
LIV DB 230-645	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef
LIV DB 230-646	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef
LIV DB 230-647	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef
LIV DB 230-648	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef
LIV DB 230-649	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef

Livaro Dryback 230

technische fiche



Producteigenschappen				
Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Reactie bij brand		EN 13501-1		Bfl-s1
Restindruk		EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Dimensionele stabiliteit		EN ISO 23999	≤ 0.25 %	0.07 %
UV-resistentie		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Slipweerstand		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / $\geq R9$	DS (0.42) / R9
Krasbestendigheid		EN 16094	$\leq$ MSR-A2 / $\leq$ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Vlekbestendigheid		EN 438-2		Groep 1 en 2 : Klasse 5 Groep 3 : Klasse 5
Bureaustoelen		EN 4918 (25000 cycles)	Slechts een kleine verandering	Geen zichtbare schade
Meubelpoten		EN 424	Geen zichtbare schade	Geen zichtbare schade
Thermische weerstand		EN 12664	< 0.15 m ² K/W	0.011 m ² K/W
Vloerverwarming				OK (max +28°C)
Elektrisch gedrag (antistatisch)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Weerstand tegen bacteriën				Werkt groei van bacteriën tegen
Reductie impactgeluid		EN ISO 10140		ΔL_{lin} 2 dB ΔL_w 3 dB

Livaro Dryback 230

technische fiche



Milieu				
Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels				Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH				Conform
TVOC (28 dagen)		EN 16516		< 5 µg/m³
Pentachlorofenol-gehalte		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detectielimiet
Gerecycleerde inhoud				15 %
Formaldehyde-uitstoot				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.parquetvinyl.be



EN 14041

