














## TECHNISCHE FICHE

### PRODUCTSPECIFICATIES NL

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Rigid Core SPC + IXPE | EN ISO 10582                                |  |
| Afmetingen            | Tegel                                       | 615 x 615 x (5.5+1) (0.55) mm  |
|                       | Box   | 4 tegels / 1.513 m <sup>2</sup> / 18 kg  |
|                       | Pallet                                      | 54 boxen / 81.70 m <sup>2</sup> / 982 kg   |
| Densiteit             | EN ISO 23996                                | +/- 1750 kg/m <sup>3</sup>   |
| Installatie           | ISO 24334                                   | l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)   |
| Verschillende tegels  |   | 8  |
| Oppervlak             |   | Diepe steenstructuur   |
| Bevel                 |   | Gekleurde groef 4V   |
| Glansgraad            | 60°   | 5 %  |
| Garantievoorwaarden   | Residentieel gebruik<br>Commercieel gebruik | 35 jaar<br>20 jaar   |
| Toepassing            | EN ISO 10874                                | klasse 23-33 – intensief<br>commercieel gebruik<br> |

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| EIGENSCHAP                | TESTMETHODE  | MIN.VEREISTE                  | RESULTAAT  |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Kwaliteit binnenklimaat   |  |                               | M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, ftalaatvrij |
| Brandwerendheid           |  EN 13501-1             |                               | Bfl-s1   |
| Restindruk                |  EN ISO 24343-1 (2.5h)  | ≤ 0.1 mm                      | OK   |
| Dimensionele stabiliteit  |  EN ISO 23999 (80°C/6h) | ≤ 0.15 %                      | OK   |
| UV-resistentie            |  EN ISO 105-B02         | ≥ 6                           | OK   |
| Slijpweerstand            |  EN 13893<br>DIN 51130  |                               | DS (≥ 0.3)<br>R10                                  |
| Krasbestendigheid         |  EN 16094               | ≤ MSR-A2                      | OK   |
| Slijtweerstand            | EN 13329   | ≥ 2000 cycli                  | ≥ 4000 cycli                                       |
| Vlekbestendigheid         |  EN 438-2               |                               | Groep 1 en 2 : Graad 5<br>Groep 3 : Graad 4        |
| Formaldehyde-uitstoot     |  E1<br>EN 717-1         | ≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>     | E1   |
| Pentachlorofenol-gehalte  |  DL<br>PCP              |                               | < detectielimiet                                   |
| Bureaustoelen             |  EN 425 (25000 cycli)   | Slechts lichte<br>verandering | OK   |
| Warmteweerstand           | EN 12667   | < 0.15 m <sup>2</sup> K/W     | 0.049 m <sup>2</sup> K/W                           |
| Vloerverwarming           |                         |                               | OK (max +28°C)                                     |
| Weerstand tegen bacteriën |  |                               | Werkt groei van bacteriën tegen                    |
| Reductie impactgeluid     |  EN ISO 10140           |                               | ΔLw 18 dB (IXPE onderlaag)                         |

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud : [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com)

