














TECHNISCHE FICHE

PRODUCTSPECIFICATIES NL

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Afmetingen	Plank	1213 x 176 x (4+1) (0.55) mm
	Box	11 planken / 2.348 m ² / 20 kg
	Pallet	50 boxen / 117.40 m ² / 1010 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Verschillende planken		40
Oppervlak		Diepe houtstructuur
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5 %
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	35 jaar 20 jaar
Toepassing	EN ISO 10874	klasse 23/33 – Intensief commercieel gebruik 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAP	TESTMETHODE	MIN.VEREISTE	RESULTAAT
Milieu certificaten			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, ftalaatvrij
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Bfl-s1
Restindruk	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Dimensionele stabiliteit	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK
UV-resistentie	 EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Slipweerstand	 EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Krasbestendigheid	 EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Slijtweerstand	EN 13329	≥ 2000 cycles	≥ 4000 cycli
Vlekbestendigheid	 EN 438-2		Groep 1 en 2 : Graad 5 Groep 3 : Graad 4
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 DL PCP		< detectielimiet
Bureaustoelen	 EN 425 (25000 cycli)	Slechts lichte verandering	OK
Warmteweerstand	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.042 m ² K/W
Vloerverwarming			OK (max +28°C)
Weerstand tegen bacteriën			Werkt groei van bacteriën tegen
Reductie impactgeluid	 EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE onderlaag)

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.parquetvinyl.com

