

Nakuru 192 IB

technische fiche



Productspecificaties

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP NAK2022
Afmetingen	Plank	192 x 1235 x 7.5(6.5+1) (0.55) mm
	Box	10 planken / 2.37 m² / 24.2 kg
	Pallet	44 boxen / 104.28 m² / 1080 kg
Densiteit	EN ISO 23996	± 1550 kg/m³
Installatie		l4F Drop Lock
Verschillende planken		12
Oppervlak		Synchrone houtstructuur (EIR)
Afwerking		Pure Coat (3-4%)
Groef		Verfijnde Optigroef
Glansgraad bij 60°		3-4 %
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	35 jaar
	Commercieel gebruik	20 jaar
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	Klasse 23, Klasse 33
		Zwaar commercieel gebruik



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie

Artikelcode	Afwerking	Oppervlak	Groef
NAK 192 IB-7589	Pure Coat (3-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Verfijnde Optigroef
NAK 192 IB-7590	Pure Coat (3-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Verfijnde Optigroef
NAK 192 IB-7591	Pure Coat (3-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Verfijnde Optigroef
NAK 192 IB-7996	Pure Coat (3-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Verfijnde Optigroef
NAK 192 IB-7998	Pure Coat (3-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Verfijnde Optigroef

Nakuru 192 IB

technische fiche



Producteigenschappen

Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Reactie bij brand		EN 13501-1		Bfl-s1
Restindruk		EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm	0.02 mm
Dimensionele stabiliteit		EN ISO 23999	≤ 0.15 %	0.04 %
UV-resistentie		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Slipweerstand		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.36) / R10
Krasbestendigheid		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Vlekbestendigheid		EN 438-2		Groep 1 en 2 : Klasse 5 Groep 3 : Klasse 5
Bureaustoelen		EN 4918 (25000 cycles)	Slechts een kleine verandering	Geen zichtbare schade
Thermische weerstand		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Vloerverwarming				OK (max +28°C)
Elektrisch gedrag (antistatisch)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Weerstand tegen bacteriën				Werkt groei van bacteriën tegen
Reductie impactgeluid		EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLin 10 dB

Nakuru 192 IB

technische fiche



Milieu				
Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels				M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
REACH				Conform
TVOC (28 dagen)		EN 16516		< 5 µg/m³
Pentachlorofenol-gehalte		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detectielimiet
Gerecycleerde inhoud				33 %
Formaldehyde-uitstoot				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.parquetvinyl.be

