

Livaro Herringbone Dryback 150

technische fiche



Productspecificaties		
Te verlijmen LVT	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Afmetingen		
	Box	26 / 2.925 m² / 12.9 kg
	Pallet	84 boxen / 245.7 m² / 1140 kg
Densiteit	EN ISO 23996	± 1950 kg/m³
Installatie		Drop Lock
Verschillende		24
Oppervlak		Synchrone houtstructuur (EIR)
Oppervlak		
Groef		Standaard groef
Glansgraad bij 60°		2-4 %
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	35 jaar
	Commercieel gebruik	20 jaar
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	Klasse 23, Klasse 33, Klasse 42
		Zwaar commercieel gebruik

Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie			
Artikelcode	Afwerking	Oppervlak	Groef
LIV HB DB 150-647	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef

Livaro Herringbone Dryback 150

technische fiche



Producteigenschappen				
Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Reactie bij brand		EN 13501-1		Bfl-s1
Restindruk		EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Dimensionele stabiliteit		EN ISO 23999	≤ 0.1 %	0.05 %
UV-resistentie		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Slipweerstand		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / $\geq R9$	DS (0.42) / R9
Krasbestendigheid		EN 16094	$\leq$ MSR-A2 / $\leq$ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Vlekbestendigheid		EN 438-2		Groep 1 en 2 : Klasse 5 Groep 3 : Klasse 5
Bureaustoelen		EN 4918 (25000 cycles)	Slechts een kleine verandering	Geen zichtbare schade
Meubelpoten		EN 424	Geen zichtbare verandering	Geen zichtbare schade
Thermische weerstand		EN 12664	< 0.15 m ² K/W	0.011 m ² K/W
Vloerverwarming				OK (max +28°C)
Elektrisch gedrag (antistatisch)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Weerstand tegen bacteriën				Werkt groei van bacteriën tegen
Reductie impactgeluid		EN ISO 10140		ΔL_{lin} 2 dB ΔL_w 3 dB

Livaro Herringbone Dryback 150

technische fiche



Milieu				
Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels				Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH				Conform
TVOC (28 dagen)		EN 16516		< 5 µg/m³
Pentachlorofenol-gehalte		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detectielimiet
Gerecycleerde inhoud				15 %
Formaldehyde-uitstoot				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.parquetvinyl.be

