Livaro 228 IB

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP LIV2026
Afmetingen	Plank	228 x 1524 x 5(4+1) (0.55) mm
	Box	6 planken / 2.085 m² / 17.26 kg
	Pallet	60 boxen / 125.1 m² / 1090 kg
Densiteit	EN ISO 23996	± 2050 kg/m³
Installatie		I4F Drop Lock
Verschillende planken		8
Oppervlak		Synchrone houtstructuur (EIR)
Afwerking		Matglans (2-4%)
Groef		Standaard groef
Glansgraad bij 60°		2-4 %
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	35 jaar
	Commercieel gebruik	20 jaar
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	Klasse 23, Klasse 33 Zwaar commercieel gebruik

Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie

Artikelcode	Afwerking	Oppervlak	Groef
LIV 228 IB-645	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef
LIV 228 IB-646	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef
LIV 228 IB-647	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef
LIV 228 IB-648	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef
LIV 228 IB-649	Matglans (2-4%)	Synchrone houtstructuur (EIR)	Standaard groef

Livaro 228 IB

technische fiche

NLB

Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Reactie bij brand	EN 13501-1		Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0.15 %	0.05 %
UV-resistentie	EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Slipweerstand	EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.48) / R10
Krasbestendigheid	EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Vlekbestendigheid	EN 438-2		Groep 1 en 2 : Klasse 5 Groep 3 : Klasse 5
Bureaustoelen	EN 4918 (25000 cycles)	Slechts een kleine verandering	Geen zichtbare schade
Thermische weerstand	EN 12664	< 0.15	0.032 m²K/W
Vloerverwarming			OK (max +28°C)
Elektrisch gedrag (antistatisch)	EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Weerstand tegen bacteriën			Werkt groei van bacteriën tegen
Reductie impactgeluid	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE onderlaag)

Livaro 228 IB

technische fiche

NLB

Milieu

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			Conform
TVOC (28 dagen)	EN 16516		< 5 µg/m³
Pentachlorofenol-gehalte	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detectielimiet
Gerecycleerde inhoud			13 %
Formaldehyde-uitstoot			
CE-Marking - EN 14041	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.parquetvinyl.be

EN 14041

Lamett Europe NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu

Parquetvinyl by lamett